

FOLAJET QD-SI seria



Metalizowana, folia poliestrowa z efektem lustrzanym, przeznaczona do szerokoformatowych drukarek (ploterów) atramentowych

FOLAJET QD-SI rolki bez dodatkowego wykończenia

FOLAJET QD-SI HP/RS rolki ze zdejmowanymi paskami papierowymi na obu dłuższych krawędziach

Powlekana folia barwiona metalicznym pyłem, przeznaczona do wykonania plakatów i innych dekoracyjnych prac charakteryzujących się fotograficzną dokładnością. Folia jest stabilna wymiarowo, zachowuje płaskość, świetnie odwzorowuje kolory, szybko wysycha, jest odporna na uszkodzenia i rozdarcia, łatwa w obróbce i laminowaniu.

Produkowana jest w wersji zwykłej oraz wersji HP/RS. HP/RS przeznaczona jest do niektórych ploterów z czujnikami optycznymi [np. f-my Hewlett-Packard]. Obie dłuższe krawędzie rolek folii posiadają białe, zdejmowane paski papierowe.

ZASTOSOWANIE

- ▶ Do drukowania plakatów, reklam itp.

CHARAKTERYSTYKA

- ▶ Srebrzysty efekt lustra
- ▶ Wysoka rozdzielczość
- ▶ Krótki czas schnięcia
- ▶ Idealna płaskość
- ▶ Odporność na rozerwanie
- ▶ Łatwość laminowania na zimno lub na gorąco
- ▶ Ciężar właściwy: 1,40 g/m²
- ▶ Maksymalna rozciągliwość (punkt zerwania): 120%
- ▶ Maksymalna ilość zgięć: ok. 2 x 10⁴
- ▶ Temperatura mięknienia: powyżej 250°C
- ▶ Odporność na rozdarcie: 300 kg/cm

SPECYFIKACJA

- ▶ Błyszcząca folia poliestrowa z efektem lustrzanej powierzchni
- ▶ Grubość: 0,100 mm
- ▶ Przystosowanie do druku ink-jet
- ▶ Strona do druku: lekko matowa

ZASTOSOWANIE W URZĄDZENIACH:

- ▶ Zastosowanie w szerokoformatowych drukarkach (ploterach) ink-jet drukujących wodnymi atramentami barwnikowymi.

DRUKOWANIE

- ▶ W pomieszczeniu, w którym pracuje ploter należy unikać zapylenia, wilgotność względna powinna wynosić 30-70% a temperatura 15-30°C.
- ▶ Zaleca się 24-godzinne dostosowanie temperatury folii do temperatury pomieszczenia roboczego.
- ▶ Folie należy chronić przed odciskami palców.

- ▶ Aby stosować folię na otwartej przestrzeni – należy ją laminować na ciepło lub na gorąco (po całkowitym wyschnięciu wydruku) - ochronną folią anti-UV

SKŁADOWANIE

- ▶ W chłodnych i suchych pomieszczeniach
- ▶ Jeśli opakowanie [tubus] zostało otworzone, folię należy przechowywać w roli i fabrycznym rękawie foliowym w temp. 15-25°C i wilgotności wzgl. 30-60%, lecz nie dłużej, niż 18 miesięcy.

FORMY DOSTAWY

- ▶ Role w szerokościach:
Folajet QD-SI: 610, 914, 1270 i 1524 mm
Folajet QD-SI HP/RS: 914 i 1270 mm
lub arkusze o wymiarach określonych przez nabywcę (większych od SR A3). Minimalna ilość zamówionych arkuszy: 50 lub wielokrotność.
Standardowa długość rolek: 20 m
- ▶ Nr. katalog.:
Folajet QD-SI: 20905.100.xxxxx
Folajet QD-SI HP/RS: 20925.100.xxxxx

INNE MATERIAŁY DO PLOTERÓW

- ▶ **Szerokoformatowe drukarki (plotery) ink-jet**
Papieri o jakości fotograficznej
Folie białe, nieprzezroczyste (również do solwentów)
Folie przezroczyste [również do solwentów]
Folie przezroczyste, matowe
Folie dekoracyjne
Płótno do solwentów
Płótno [canvas] do atramentów wodnych pigmentowych lub barwnikowych
Matowe papieri o wysokiej rozdzielczości
- ▶ **Plotery pisakowe**
Dwustronnie matowa, transparentna folia CAD
- ▶ **Więcej informacji** należy szukać na stronie:
http://www.folex.ch/connection_recolist.asp